



B. & B. Brogna Chapes / Unterlagsböden
 www.marymix.ch / 032 333 18 71

Aufheizprotokoll

Aufheizprotokoll

MaryMix Calciumsulfat-Fliessestrich (CAF)

Aufheizen von Calciumsulfat Flies

- 7 Tage nach dem Einbringen die Vorlauftemperatur auf 25°C während 3 Tagen halten.
- Anschliessend wird die ausgelegte maximale Vorlauftemperatur eingestellt und 4 Tage gehalten (nicht mehr als 50°C).
- Heizung ausser Betrieb setzen oder bei Bedarf auf 25°C schalten.

(Wir empfehlen die Bodenheizung nicht ausser Betrieb zu setzen und diese auf 25°C zu halten.)

Möglichkeit (vor allem in den Wintermonaten):

Bereits beim Giessen der Fliesböden die Vorlauftemperatur nicht höher als 20°C einstellen.

Nach 7 Tagen die normale Prozedur befolgen.

Achtung: Die Raumtemperatur muss bis zur Belegreife des Estrichs über 5°C gehalten werden.

Chapes/Unterlagsböden
 B.&B. Sàrl/GmbH