



B. & B. Brogna Chapes / Unterlagsböden
www.marymix.ch / 032 333 18 71

Mise en fonction

Mise en fonction du chauffage pour chape liquide à base de sulfate de calcium rapide (CAF)

Pose du revêtement après 10 jours, suivant le protocole de chauffage:

1^{er} jour = jour du coulage de la chape liquide!

Jour	Date	Augment. de température	Température	Signature
1 ^{er} jour			+ 25°C	
2 ^{ème} jour		pas d'augmentation	+ 25°C	
3 ^{ème} jour		+ 10°C	+ 35°C	
4 ^{ème} jour		+ 10°C	+ 45°C	
5 ^{ème} jour		+ 10°C	+ 55°C	
6 ^{ème} jour		garder la température		
7 ^{ème} jour		garder la température		
8 ^{ème} jour		garder la température		
9 ^{ème} jour		garder la température		
10 ^{ème} jour		garder la température / mensuration CM		

Si après 10 jours, la mensuration CM n'arrive pas à 1%, garder la température de +55°C jusqu'à la prochaine mensuration.

Attention, pas de courant d'air pendant les premiers deux jours après le coulage! Ventiler les locaux à partir du troisième jour après le coulage en ouvrant toutes les fenêtres et portes au moins 4-5 fois par jour pendant 10-15 minutes. Après, refermer les fenêtres et portes.

La procédure doit être protocoler par le chauffagiste.
En cas de non-respect de ce qui précède, le temps de séchage peut être retardé.

Attention, température de l'air dans l'immeuble pendant et après la pose des chapes: minimum 5°C! Jour et nuit!

Chapes/Unterlagsböden
B.&B. Sàrl/GmbH