



B. & B. Brogna Chapes / Unterlagsböden
www.marymix.ch / 032 333 18 71

Mise en fonction

Mise en fonction du chauffage pour chape liquide à base de sulfate de calcium (CAF)

Chauffage chape liquide

- 7 jours après la pose des chapes, mettre le chauffage à 25°C. Laisser cette température pendant 3 jours.

- Puis monter la température au maximum pendant 4 jours (pas plus que 50°C).

- Ensuite arrêter le chauffage, ou si nécessaire maintenir la température à 25°C.

(Nous recommandons de ne pas arrêter le chauffage et de le tenir à 25°C)

Possibilité (surtout pendant les mois d'hiver)

De mettre en marche le chauffage à partir du jour de coulage, mais pas plus que 20°C.

Après 7 jours, continuer la procédure habituelle.

Attention, température de l'air dans l'immeuble pendant et après la pose des chapes: minimum 5°C! Jour et nuit!

Chapes/Unterlagsböden
 B.&B. Sàrl/GmbH